

信诺®溶剂型涂料油墨用有机硅消泡剂

产品编号

信诺®WE-D980

组成

含疏水粒子的聚硅氧烷化合物

物化指标

名称	外观	溶剂	密度(g/ml) (25±1)°C	黏度 (25±0.2)°C	固体含量(%) (140°C 2h)	闪点 (°C)
信诺® WE-D980	半透明乳白 色粘稠液体	—	0.96-1.00	S-X (气泡黏度计法)	≥97	>100

应用领域

无溶剂环氧地坪涂料、不饱和聚酯涂料、丝印油墨、紫外光固化油墨

建议用量

名称	总配方%
信诺®WE-D980	0.2-1.0

加入方法

为了改善体系的抑泡性、脱泡性和消泡速度，应加入到研磨料中。

应用特性和优点

名称	特性和优点
信诺® WE-D980	具有很好的抑泡和消除微泡的能力。适用高固体份、无溶剂环氧涂料、丝印油墨。因含疏水粒子，信诺®WE-D980 在储存过程中可能有沉淀现象，只要在使用前搅拌均匀，不影响产品质量；若用溶剂开稀后使用，注意稀释后的溶液储存期限以 1-2 天为限。不适用清漆。信诺®WE-D980 可满足烟包油墨用 VOC 标准要求。

包装

25KG 180KG

容器未完全用空前，使用后须立即紧闭。

储存稳定性

应放在阴凉干燥的地方，未开封的原包装中保存 24 个月。按非危险品运输。

技术支持：137 7370 5518

以上是有关我们产品的最新资讯，但由于受到各类配方及生产条件不同因素的影响，请务必按照贵公司之生产条件做适当的调整。我们无法为各种个别特殊情况做出担保，包括专利权益。